

BLOWERPROOF LIQUID

Pagal aukštąsias technologijas sukurta, stiklo pluoštu armuota polimerinė emulsija, kuri išdžiūvusi suformuoja ilgalaikę, lanksčią ir hermetišką membraną. Membrana, beorio dažų purkštuvu pagalba, skirta į vairių paviršių padengimui.



APRAŠYMAS

„BLOWERPROOF LIQUID“ – tai polimerų pagrindu pagamintas emulsinis skystis, kurio sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių, skirtas paviršiams dengti, naudojant beorį dažų purkštuvą. Džiūdamas, suformuoja hermetišką, lanksčią, gerai su įvairiais paviršiais, pvz., betonu, plytomis, mediena ir kt., sukimbančią dangą.

PANAUDOJIMO SRITYS:

- » grindų ir sienų sujungimų sandarinimui,
- » sienų ir lubų sujungimų sandarinimui,
- » pilnas sienų paviršiaus padengimui,
- » sienos su siena sujungimų sandarinimui,
- » kitų vertikalių ir horizontalių jungčių sandarinimui.

NAUDOJIMAS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- » Pašalinkite nuo paviršiaus druskų apnašas, dulkes, atsiskyrusias daleles ir susikaupusį vandenį.
- » Denkite tik išlygintą paviršių; jei reikia, užtaisyskite angas ir jungtis greitai kietėjančio cemento pagrindu pagamintu produktu arba poliuretano putų pagalba; mažesnes kaip 5 mm angas ir jungtis galite padenksti „BLOWERPROOF LIQUID BRUSH“ gaminiu.
- » Nedenkite paviršių „BLOWERPROOF LIQUID“ gaminiu žemesnėje kaip 5 °C aplinkos temperatūroje (taip pat tuo atveju, jei tokia yra pagrindo temperatūra).
- » Galima dengti drėkstančius paviršius, tačiau prieš tai pašalinkite susikaupusį vandenį.

NAUDOJIMAS

- » „BLOWERPROOF LIQUID“ gaminy yra paruoštas naudoti. Prieš naudojimą sumaišykite rankiniu maišytuvu. Neskieskite vandeniu ar tirpikliais.
- » Denkite paviršius beoriu dažų purkštuvu. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu info@hevadex.be.
- » Beorį prietaisą plaukite vandeniu.
- » Denkite paviršių „BLOWERPROOF LIQUID“ danga dviem sluoksniais, bendras sunaudojimas (apytikslis) – 0,8–1 kg/m².
- » Prieš dengdami „BLOWERPROOF LIQUID“ dangą kitu gaminiu (pavyzdžiui, tinku), palaukite, kol paviršius visiškai išdžius. Džiūvimo laikas gali skirtis, jis priklauso nuo oro sąlygų atitinkamoje patalpoje ir pagrindo paruošimo. Apytikslis laikas: 24–48 val.

CHARAKTERISTIKOS

Pageidaujant, gali būti pateiktos

BANDYMŲ ATASKAITOS IR CERTIFIKATAI

Šioje lentelėje pateikiamos vidutinės įvairių nepriklausomų bandymų ataskaitų ir sertifikatų reikšmės



BLOWERPROOF LIQUID

bandymų ataskaitos.

Mėginius pasendinus gautos reikšmės pažymėtos „V“ raide.

BANDYMO INSTITUTAS	BANDYMAS	STANDARTAS	REIKŠMĖ
bbri.be	Nuo drėgmės priklausomos vandens garų varžos koeficientas	EN ISO 12572 (2001)	$\mu = 76584$
bbri.be	Sukibimas su raudonaisiais „Porotherm“ blokeliais (sausais)	ISO4624 (2002)	1,5 N/mm ² (v)
bbri.be	Sukibimas su raudonaisiais „Porotherm“ blokeliais (drėgnais)	ISO4624 (2002)	1,4 N/mm ² (v)
bbri.be	Sukibimas su betoniniais blokais (sausais)	ISO4624 (2002)	1,9 N/mm ² (v)
bbri.be	Sukibimas su betoniniais blokais (drėgnais)	ISO4624 (2002)	1,6 N/mm ² (v)
bbri.be	Sukibimas su „Ytong“ blokeliais (sausais)	ISO4624 (2002)	0,8 N/mm ² (v); 100 % tikimybė su nurodytu pagrindu
bbri.be	Sukibimas su „Ytong“ blokeliais (drėgnais)	ISO4624 (2002)	0,7 N/mm ² (v) > 70 % tikimybė su nurodytu pagrindu
bbri.be	Sukibimas su aukštos kokybės pluošto medinėmis plokštėmis (OSB)	ISO4624 (2002)	0,6 N/mm ² (v) > 70 % tikimybė su nurodytu pagrindu
bbri.be	Sukibimas su „Multiplex“ tipo mediena	ISO4624 (2002)	0,6 N/mm ² (v) > 50 % tikimybė su nurodytu pagrindu
bbri.be	Sukibimas su plienu	ISO4624 (2002)	2,7 N/mm ²
bbri.be	Sukibimas su EPDM („Tridex“)	ISO4624 (2002)	1,3 N/mm ² (v)
bbri.be	Sukibimas su stogo danga	ISO4624 (2002)	0,7 N/mm ² ; 100 % tikimybė su nurodytu pagrindu
bbri.be	Sukibimas su tinku („Knauf MP75“) ant „Blowerproof Liquid Brush“	ISO4624 (2002)	0,4 N/mm ² (v); > 40 % tikimybė su tinku
bbri.be	Pailgėjimas	NBN EN 12311-1 (1999)	230 % (V); 20 N / 50 mm ² atsparumas tempimui
GENTO UNIVERSITETAS (BELGIJA)	Grindų / sienų hermetiškumas po sendinimo	NBN EN 12114:2000 Eurocode 7	0,07 M ³ /H.M (50 BARŲ) (V)
warringtonfiregent	Atsparumas liepsnai	EN ISO 11925-2	< 150 mm
warringtonfiregent	Reakcija į ugnį	EN ISO 11925-2	NĖRA
VTT	Lakiosios organinės medžiagos (VOC), lakiųjų organinių medžiagų visuma (TVOC), kancerogeniškumas, amoniakas, formaldehidai	EN ISO 16000-9/6 EN 717-1 EN ISO 16000-28	
Mecadi	Pralaidumas metanui	ISO 15105	62–75 cm ³ (esant standartinei temperatūrai ir slėgiui)-mm·m ² ·diena ⁻¹ ·atm ⁻¹

PAPILDOMŲ BANDYMŲ ATASKAITOS

BCB	Grindų ir sienos sujungimo hermetiškumas
BCB	Visų sienų hermetiškumas su pritvirtinta izoliacija
Įgyvendintų projektų hermetiškumo ataskaitos (pastato sandarumo testas (angl. <i>blowerdoor</i>))	



BLOWERPROOF LIQUID

KITOS CHARAKTERISTIKOS

- » Vidutinis sunaudojimas: 0,8–1 kg/m² (apytikslis, priklauso nuo pagrindo).
- » Tankis: +/- 1,2 kg / litrai.
- » Spalvos:
 - mėlyna (išdžiūvus, virsta juoda hermetiška danga);
 - balta (išdžiūvus, virsta balta hermetiška danga).
- » Apytikslis džiūvimo laikas: nuo 0,5 iki 24 val. (atsižvelgiant į pagrindo temperatūrą, oro drėgnumą, sluoksnio storį ir vėdinimą).
- » Sandėliavimas: 5–20 °C temperatūroje; laikyti sausiai, nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje; galiojimas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.

PAKUOTĖ

10 kg kibire/ ant padėklo: 44vnt x 10 kg.

SAUGA

Prieš naudodami, perskaitykite saugos duomenų lapą. Visada dirbkite gerai vėdinamose vietose. Venkite drėgno gaminio sąlyčio su oda. Dengdami paviršius, dėvėkite akių apsaugą, apsauginę burnos kaukę, pirštines ir apsauginius drabužius.

TECHINIS APRŪPINIMAS

Techniniai sprendimai, detalizavimas ir medžiagų tiekimas info@pastatusandarumas.lt

ŠIOS VERSIJOS PARENGIMO DATA: 2015-10-25

Taikomos mūsų bendrosios pardavimo sąlygos. Šis dokumentas nėra sutartis. Šis techninių duomenų lapas pakeičia ir anuliuoja ankstesnes jo versijas. Šiame lape duomenys pateikti tik informaciniais ir konsultaciniais tikslais. Įvykus techniniams pasikeitimams, šis lapas bet kuriuo metu gali būti koreguojamas. Visa informacija pateikiama sąžiningai ir nesuteikiant jokių garantijų. Mes negalime kontroliuoti šių gaminių naudojimo ir apdorojimo, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui / klientui / paviršius dengiančiam specialistui. Gaminio naudotojas privalo išbandyti gaminio tinkamumą ir naudoti jį pagal paskirtį. Jei būtų nustatyta, kad gamintojui tenka atsakomybė, kokia ji bebūtų, ir, dėl kokios priežasties beatsirastų, jos dydis neviršija HEVADEX bvba pateiktų gaminių vertės. Gaminiai ir sistemos gaminami, vadovaujantis visuotinės kokybės vadybos principais. HEVADEX bvba pasilieka teisę keisti savo gaminių savybes. Naudotojai visada privalo susipažinti su naujausia, tam tikroje vietovėje galiojančia, gaminio duomenų lapo versija. Jų kopijos pateikiamos pagal pageidavimą.